

BituGrout

Bitümlü Dolgu Harcı

Ürün Tanımı:

Bostik BituGrout, solvent içermeyen, Avrupa Birliği Normları'na göre üretilen, sıcak uygulamalı, sürekli yüksek elastikiyete sahip, bitümlü dolgu malzemesidir.

Kullanıldığı Yerler:

- İç ve dış mekânlarda,
- Yatay ve düşeyde,
- Temellerde, bodrumlarda, yeraltı garajlarında,
- Balkon ve teraslarda

Özellikler:

- Kuruduktan sonra sürekli elastiktir.
- Düşük sıcaklıklarda dahi (-15°C) uygulanabilir.
- Yapı derzlerini neme ve basınçlı suya karşı koruma altına alır.
- Uygulama yüzeyindeki hareketlere karşı dayanıklıdır.
- Bitki köklerine, topraktaki eriyiklere dayanıklıdır.
- Her tip mineral esaslı yüzeyde (taş ve taş türevi tuğla, bims tuğla, briket, gazbeton, beton blok, kireç taşı vb. örülü sıvalı yüzeylerde çimento esaslı sıvalı yüzeylerde, şap ve beton yüzeylerde) kullanılır.
- Bayındırlık Poz no: 04.615

Teknik Veriler:

Renk	Siyah
Uygulanabilir kalınlık (kaplama olarak mm)	Max 3
Birim hacim ağırlığı (kg / lt)	1
İşlem ısısı	+150°C ile +180°C
Yırtılma esnekliği	> % 600
Kırılma noktası	< - 25°C
Tam kuruma süresi (saat)	24

Teknik bilgiler +20°C hava sıcaklığına ve 50% rölatif hava nemi oranına göre elde edilen yaklaşık verilerdir.

Uygulama Öncesi Hazırlık:

- Toz, kir, kalıp yağı, cüruf, boya gibi benzeri yapışmayı engelleyici yabancı maddeler, çimento, sıva ve beton gibi kalıntılar ve atıklar uygulama yüzeyinden arındırılmalıdır.
- Çatlak sıvalar, zayıf yüzeyler gibi kendini taşıyamayacak sağlamlıkta olan alt yüzeyler veya yosun kalıntıları yüzeyden temizlenmelidir.
- Uygulama yüzeyi kesinlikle çatlaksız ve sağlam olmalıdır. Boşluklar Bostik 410 HP ile doldurulmalıdır.
- Yüzey, uygulama öncesinde kuru olmalıdır.
- Uygulama esnasında uygulama yüzeyi ile Bostik ClimaTech BitüFix Bitümlü Yapıştırıcı arasında su ve ıslaklık olmamalıdır. İsteğe bağlı olarak, çimento esaslı bir su yalıtım harcı ara yalıtım katmanı olarak kullanılabilir.
- Uygulamaya hazırlanan yüzeyler gerekirse AquaRoll Bitümy ile astarlanmalıdır.
- Düşük ısılarda üst yüzeyde uygulamadan önce astar buzlanmamalıdır. Astarın sürülmesinden önce, başka yollardan yapı bileşeninden sızabilecek mevcut nemin önlenmesi gerekir; aksi halde buhar basıncı oluşur.

Uyarı: BOSTİK sadece ürünün kalitesinden sorumlu olup; ürünün nerede ve/veya nasıl kullanılacağına ilişkin öneriler dışında ve/veya hatalı kullanılması durumunda sorumlu tutulamaz. Münferit haller için işlem sonucuyla ilgili bir garanti vermemiz, kullanım olasılıklarının çokluğu ve ürünlerin kontrolümüz altında olmayan depolama ve işlem koşulları nedeniyle mümkün değildir. Gerekli hallerde kullanıcı kendi testlerini yapmalıdır. Yerel düzenlemeler nedeniyle ürün performansları ülkeden ülkeye farklılıklar gösterebilir. İşbu teknik bülten, yenisi oluşturulana kadar geçerlidir. Yenisinin yayınlanmasıyla bundan önceki teknik bültenlerin geçerliliği sona erer. BOSTİK teknolojik gelişmeler doğrultusunda ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Ürünlerin güvenliğiyle ilgili hususlarda, bu bilgileri içeren ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formuna (SDS) başvurulmalıdır.



Akçaburgaz Mh. ALKOP Sit. 1575 Sk. C2 Blok No.5-14 Esenyurt 34555 İst.
Tel. (+90 212) 858 01 26 Fax. (+90 212) 858 01 34
info@bostik.com.tr - www.bostik.com.tr

Uygulama:

- Bostik BituGrout uygulanmasından önce astarın iyice kurduğundan emin olunması gerekir.
- Astar üzerinde hiç bir şekilde erime suyu veya yoğunlaşma suyu olmamalıdır.
- Bostik BituGrout endirekt ısıtılmış, termostatikleştirilmiş bitümlü eritme fırınında mikser yardımı ile +150°C ila +180°C arasında bir ısıda eritilmelidir. +180°C'nin üzerinde ısıtılmasından kesinlikle kaçınılmalıdır, zira bu şekilde güçlendirme olarak kullanılan kauçuk zarar görür. Bu zarar nedeniyle Bostik BituGrout'un elastiki özelliği aşırı düşürülmüş olur. Sıcak Bostik BituGrout bu nedenle sürekli karıştırılmalıdır.
- Erimesinden sonra, sıcak ve sıvı Bostik BituGrout, ilk çalışma adımında uygun bir fırça yardımıyla yaklaşık 1,5 mm'lik bir katman kalınlığında uygulanmalıdır. Katman kalınlığının kontrol edilmesi gerekir.
- Şayet bu kontrol esnasında, örn. aşırı emici noktalarda hava girişi tespit edilirse, bu noktalarda işlemin tekrarlanması gerekir.
- Sonraki adımda ikinci bir katman Bostik BituGrout uygulanır, bu uygulama da yine yaklaşık 1,5 mm olarak uygulanır.
- Bostik BituGrout çok çabuk donduğu için (ve bununla birlikte sertleşir) bu işlem adımlarının çok hızlı peş peşe yapılması gerekir.
- Tüm uygulamaların toplam kalınlığı yaklaşık 3 mm olmalıdır. Yırtılma tehlikesi olan bölgelerde (örn. Duvar / Zemin ekleri) özellikle iyice ve çok katlı kaplama yapılmalıdır.
- Derz dökülmesinde alışılmış olduğu üzere, sıcak Bostik BituGrout, bir döküm ibriği, döküm kovası veya taşı ile kapatılması gereken hareketli derzlere dökülmelidir.
- Genleşme derzleri üzerine kuvars kumu serpilerek daha iyi bir UV direnci sağlanmalıdır. Geniş genleşme derzleri, tek taraflı sabitlenmiş bir metal ray ile mekanik hasarlara karşı korunmalıdır.
- Başka ürünlerin Bostik BituGrout 'un üzerine uygulanabilmesi için, öncelikle bir uyum testinin uygulanması gerekir. Ürün kuruduktan sonra dahi negatif taraftan gelecek su yükünden kaçınılmalıdır.

Uygulama Sonrası Bakım:

Taze uygulaması yapılmış yüzeyler, ilk günlerde doğrudan güneş ışığı, güçlü hava akımı, yüksek hava sıcaklığı (+35°C üzeri), yağmur ve don gibi olumsuz hava etkilerine karşı korunmalıdır.

Sarfiyat:

Yüzey kaplaması olarak yaklaşık 3 kg /m².

Dökme grout olarak yaklaşık 1 kg / dm³ (10 mm x 10 mm x 1 mt).

Sarfiyat miktarları teorik değerler olup, uygulama öncesinde sarfiyat kontrollü numune uygulaması yapılmasını tavsiye ederiz.

Ambalaj:

10 kg'lık karton kutuda.

Depolama:

- Suya, dona ve ağır hava şartlarına karşı korunmalıdır.
- Ahşap paletler üzerinde, +10°C ile +25°C arasındaki serin, kuru ve nemden arındırılmış ortamda muhafaza edilmelidir.
- Patlamış veya açılmış ambalajlar derhal kapatılmalı ve ilk etapta tüketilmelidir.
- Üst üste en fazla 3 kutu istiflenmelidir.
- Yukarıda belirtilmiş olan muhafaza koşullarına uyulması kaydıyla depolama ömrü maksimum 12 aydır.

Güvenlik Önlemleri:

Genel inşaat yapım kuralları ve güvenlik önlemleri gereğince, uygulama esnasında, Genel Hususlarda tanımlı Güvenlik (S) ve Risk (R) kurallarına dikkat edilmelidir.

Uyarı: BOSTİK sadece ürünün kalitesinden sorumlu olup; ürünün nerede ve/veya nasıl kullanılacağına ilişkin öneriler dışında ve/veya hatalı kullanılması durumunda sorumlu tutulamaz. Münferit haller için işlem sonucuyla ilgili bir garanti vermemiz, kullanım olasılıklarının çokluğu ve ürünlerin kontrolümüz altında olmayan depolama ve işlem koşulları nedeniyle mümkün değildir. Gerekli hallerde kullanıcı kendi testlerini yapmalıdır. Yerel düzenlemeler nedeniyle ürün performansları ülkeden ülkeye farklılıklar gösterebilir. İşbu teknik bülten, yenisi oluşturulana kadar geçerlidir. Yenisinin yayınlanmasıyla bundan önceki teknik bültenlerin geçerliliği sona erer. BOSTİK teknolojik gelişmeler doğrultusunda ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Ürünlerin güvenliğiyle ilgili hususlarda, bu bilgileri içeren ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formuna (SDS) başvurulmalıdır.



Akçaburgaz Mh. ALKOP Sit. 1575 Sk. C2 Blok No.5-14 Esenyurt 34555 İst.
Tel. (+90 212) 858 01 26 Fax. (+90 212) 858 01 34
info@bostik.com.tr - www.bostik.com.tr