

BoscoPur EpoPrimer 2C

Epoksi Esaslı Astar - Emici Olmayan Yüzeyler İçin

Ürün Tanımı :

Bostik BoscoPur EpoPrimer 2C, iki komponentli, rijit, su bazlı epoksi esaslı, şeffaf beyaz renkte, emici veya emici olmayan yüzeylerin astarlanması için özel olarak formüle edilmiş astardır.

Kullanıldığı Yerler :

- Tozuyan ve gevşek zeminler
- Mineral esaslı yüzeyler
- Cam, seramik, bitümlü membrane vb. emici olmayan yüzeyler
- Poliüretan, epoksi, akrilik esaslı malzeme uygulanmış eski yüzeyler
- Alüminyum ve metal yüzeyler

Özellikler :

- Kolay ve hızlı uygulanır
- Nemli yüzeylerde bile uygulanabilir
- Aşınma ve suya karşı dayanıklıdır
- Su ile inceltilebilir
- Dış hava koşullarından etkilenmez
- Tuzlu su, zayıf asit, alifatik solvent, benzene ve mineral yağlara karşı dayanıklıdır
- Mineral esaslı ve beton yüzeyler içerisine derinlemesine nüfuz ederek yapışmayı ve tutunmayı artırır.
- Yapısal olmayan çatlakları doldurur ve su emiciliği azaltır.
- Uygulandığı üst yüzeyi sertleştirerek aşınma dayanımını artırır.
- Su geçirimsiz, boşlukları doldurulmuş, sağlam ve stabil bir alt zemin hazırlar.

Teknik Veriler :

Renk	Şeffaf beyaz
Karışım Oranı	3 : 1
Kuruma Süresi (saat)	6 - 12
Kap Ömrü (saat)	Maks 1
Uygulama İçin Ortam Sıcaklığı	+10°C ~ +35°C
Servis Sıcaklığı	-30°C ~ +90°C

Teknik bilgiler +20°C hava sıcaklığına ve 50% rölatif hava nemi oranına göre elde edilen yaklaşık verilerdir.

Uygulama Öncesi Hazırlık :

- Toz, kir, kalıp yağı, cüruf, boya gibi benzeri yapışmayı engelleyici yabancı maddeler, çimento, sıva ve beton gibi kalıntılar ve atıklar uygulama yüzeyinden arındırılmalıdır.
- Uygulama yapılacak yüzeyin maks. nemi 8 %, ve basınç dayanımı 25 MPa 'dan fazla olmalıdır. Yeni veya taze beton yüzeyler üzerine uygulama yapmadan önce 28 gün beklenmelidir.
- Bitüm, akrilik ve asfalt kaplı yüzeyler temizlenmeli ve yapışmayı engelleyici her tür hareketli parçadan arındırılmalıdır.
- Ahşap, beton vb. emici yüzeyler de uygulama öncesinde yapışmayı artırmak için astarlanmalıdır.

Uyarı: BOSTİK sadece ürünün kalitesinden sorumlu olup; ürünün nerede ve/veya nasıl kullanılacağına ilişkin öneriler dışında ve/veya hatalı kullanılması durumunda sorumlu tutulamaz. Münferit haller için işlem sonucuyla ilgili bir garanti vermemiz, kullanım olasılıklarının çokluğu ve ürünlerin kontrolümüz altında olmayan depolama ve işlem koşulları nedeniyle mümkün değildir. Gereki hallerde kullanıcı kendi testlerini yapmalıdır. Yerel düzenlemeler nedeniyle ürün performansları ülkeden ülkeye farklılıklar gösterebilir. İşbu teknik bülten, yenisi oluşturulana kadar geçerlidir. Yenisinin yayınlanmasıyla bundan önceki teknik bültenlerin geçerliliği sona erer. BOSTİK teknolojik gelişmeler doğrultusunda ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Ürünlerin güvenliğiyle ilgili hususlarda, bu bilgileri içeren ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formuna (SDS) başvurulmalıdır.



Akçaburgaz Mh. ALKOP Sit. 1575 Sk. C2 Blok No.5-14 Esenyurt 34555 İst.
Tel. (+90 212) 858 01 26 Fax. (+90 212) 858 01 34
info@bostik.com.tr - www.bostik.com.tr

Uygulama :

- Bostik BoscoPur EpoPrimer 2C, A komponenti ve B komponenti, düşük devirli bir karıştırıcı yardımıyla homojen bir karışım elde edene kadar 3-5 dakika karıştırılmalıdır.
- Uygulama kıvamını ayarlamak amacıyla 25 % 'ye kadar temiz su ilave edilip, inceltme yapılabilir.
- Bostik BoscoPur EpoPrimer 2C, fırça veya rulo ile uygulanabilir. Tüm yüzey kaplandığından veya astarlandığından emin olunmalıdır.

Uygulama Sonrası Bakım:

- Yeni uygulama yapılmış yüzeyler ilk 2 – 3 saat yağmur ve sudan korunmalıdır
- Ana kat uygulaması astarlamadan 6- 12 saat sonra yapılmalıdır (24 saatten fazla beklenmemelidir)

Sarfiyat :

Yüzeyin emiciliğine ve düzgünlüğüne bağlı olarak, kat başına yaklaşık 0,150 kg / m².

Sarfiyat miktarları teorik değerler olup, uygulama öncesinde sarfiyat kontrollü numune uygulaması yapılmasını tavsiye ederiz.

Ambalaj :

(12 + 4) kg ve (3 + 1) kg metal tenekede set

Depolama:

- Suya, dona ve ağır hava şartlarına karşı korunmalıdır.
- Ahşap paletler üzerinde, +10°C ile +25°C arasındaki serin, kuru ve nemden arındırılmış ortamda muhafaza edilmelidir.
- Patlamış veya açılmış ambalajlar derhal kapatılmalı ve ilk etapta tüketilmelidir.
- Üst üste en fazla 3 ambalaj istiflenmelidir.
- Yukarıda belirtilmiş olan muhafaza koşullarına uyulması kaydıyla depolama ömrü maksimum 9 aydır.

Güvenlik Önlemleri:

Genel inşaat yapım kuralları ve güvenlik önlemleri gereğince, uygulama esnasında, Genel Hususlarda tanımlı Güvenlik (S) ve Risk (R) kurallarına dikkat edilmelidir.

Uyarı: BOSTİK sadece ürünün kalitesinden sorumlu olup; ürünün nerede ve/veya nasıl kullanılacağına ilişkin öneriler dışında ve/veya hatalı kullanılması durumunda sorumlu tutulamaz. Münferit haller için işlem sonucuyla ilgili bir garanti vermemiz, kullanım olasılıklarının çokluğu ve ürünlerin kontrolümüz altında olmayan depolama ve işlem koşulları nedeniyle mümkün değildir. Gerekli hallerde kullanıcı kendi testlerini yapmalıdır. Yerel düzenlemeler nedeniyle ürün performansları ülkeden ülkeye farklılıklar gösterebilir. İşbu teknik bülten, yenisi oluşturulana kadar geçerlidir. Yenisinin yayınlanmasıyla bundan önceki teknik bültenlerin geçerliliği sona erer. BOSTİK teknolojik gelişmeler doğrultusunda ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Ürünlerin güvenliğiyle ilgili hususlarda, bu bilgileri içeren ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formuna (SDS) başvurulmalıdır.



Akçaburgaz Mh. ALKOP Sit. 1575 Sk. C2 Blok No.5-14 Esenyurt 34555 İst.
Tel. (+90 212) 858 01 26 Fax. (+90 212) 858 01 34
info@bostik.com.tr - www.bostik.com.tr