

CeraBest Epoxy F & F

Epoksi Yapıştırıcı ve Derz Dolgu

Ürün Tanımı:

Epoksi esaslı, seramik, fayans ve kaplama malzemelerinin tüm mineral esaslı yüzeylere yapıştırılmasında ve sonrasında da derzlerinin doldurulmasında (maks. 5 mm) güvenle kullanılabilir, çift komponentli, TS EN 12004 standardı R2T sınıfı yapıştırıcı ve EN 13888 standardı RG sınıfı derz dolgu olan, kirli beyaz renkli, epoksi yapıştırıcı ve derz dolgudur.

Kullanıldığı Yerler:

- İç mekânlarda,
- Mineral esaslı yüzeylerde,
- Havuzlarda, su depolarında ve tüm ıslak hacimlerde,
- Sauna, termal ve tuzlu su kaplıcalarında,
- Kimyasal tesislerde,
- Laboratuvar, hijyenik alanlar ve hastanelerde,
- Gıda, deri, tekstil ve kimya endüstrisinde,
- Fayans üstü fayans uygulamalarında,
- Alışveriş merkezi, garajlar ve enerji odalarında,
- Çatlamaya müsait ekli yüzeylerde.

Özellikler:

- Dayanıklı ve uzun ömürlüdür.
- Plastik kıvamlıdır, kolay uygulanır.
- Su geçirimsizdir.
- Kimyasallara, temizleyici ve çözücülere ve sıcak suya karşı dayanıklıdır.
- Kolay temizlenir ve kir tutma direnci artırılmıştır.
- Tiksotropdur.

Teknik Veriler:

Renk	Kirli beyaz
Uygulanabilir kalınlık (mm)	8
Birim hacim ağırlığı (kg / lt)	1,6 ± 0,2
Çalışma süresi (dakika)	~ 30
Kuruma süresi (saat)	~ 16
Basınç mukavemeti (28 gün) (N / mm ²)	≥ 60
Yapışma mukavemeti (28 gün) (N / mm ²)	≥ 25
Uygulama için ortam sıcaklığı	+5°C ile +35°C arası
Sertleşen kaplamanın dayanımı	-25°C ile +80°C arası

Teknik bilgiler +20°C hava sıcaklığına ve 50% rölatif hava nemi oranına göre elde edilen yaklaşık verilerdir.

Uygulama Öncesi Hazırlık:

- Toz, kir, kalıp yağı, cüruf, boya gibi benzeri yapışmayı engelleyici yabancı maddeler, çimento, sıva ve beton gibi kalıntılar ve atıklar uygulama yüzeyinden arındırılmalıdır.
- Çatlak sıvalar, zayıf yüzeyler gibi kendini taşıyamayacak sağlamlıkta olan alt yüzeyler veya yosun kalıntıları yüzeyden temizlenmelidir.

Uyarı: BOSTİK sadece ürünün kalitesinden sorumlu olup; ürünün nerede ve/veya nasıl kullanılacağına ilişkin öneriler dışında ve/veya hatalı kullanılması durumunda sorumlu tutulamaz. Münferit haller için işlem sonucuyla ilgili bir garanti vermemiz, kullanım olasılıklarının çokluğu ve ürünlerin kontrolümüz altında olmayan depolama ve işlem koşulları nedeniyle mümkün değildir. Gerekli hallerde kullanıcı kendi testlerini yapmalıdır. Yerel düzenlemeler nedeniyle ürün performansları ülkeden ülkeye farklılıklar gösterebilir. İşbu teknik bülten, yenisi oluşturulana kadar geçerlidir. Yenisinin yayınlanmasıyla bundan önceki teknik bültenlerin geçerliliği sona erer. BOSTİK teknolojik gelişmeler doğrultusunda ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Ürünlerin güvenliğiyle ilgili hususlarda, bu bilgileri içeren ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formuna (SDS) başvurulmalıdır.



Akçaburgaz Mh. ALKOP Sit. 1575 Sk. C2 Blok No.5-14 Esenyurt 34555 İst.
Tel. (+90 212) 858 01 26 Fax. (+90 212) 858 01 34
info@bostik.com.tr - www.bostik.com.tr

- Tamir gerektiren zeminler, yapıştırıcı uygulanmadan en az 3 - 4 gün önce özel tamir ve dolgu harçları ile doldurulmalı ve tesviye edilmelidir.
- Gazbeton ve brüt beton gibi anhidrit içerikli, sıvı emme özelliği yüksek olan yüzeylerde astar kullanılması tavsiye edilir.

Uygulama:

- Bostik CeraBest Epoxy F & F, sertleştirici ve reçinesi birbiri ile homojen bir karışım ve renk elde edilene kadar, düşük devirli bir karıştırıcı ile en az 5 dakika karıştırılmalıdır.
- Kullanıma hazır Bostik CeraBest Epoksi F & F uygun diş boyutuna sahip taraklı mala ile yüzeye yayılır.
- Taraklanan yapıştırıcı üzerine kaplama malzemeleri (seramik, fayans vb) 30 dk. içerisinde yapıştırılmalıdır.
- Zeminin düzgünlüğü kontrol edilerek, lastik tokmak yardımıyla kaplama malzemeleri tokmaklanarak, iyice yerleşmesi ve yapışması sağlanır.
- Derz dolgu uygulaması için en az 24 saat beklenmelidir.

Uygulama Sonrası Bakım:

Tam kurummasını tamamlamamış yüzeyler, ilk günlerde doğrudan güneş ışığına, güçlü hava akımı, yüksek hava sıcaklığı (+35°C üzeri), yağmur ve don gibi olumsuz hava etkilerine karşı korunmalıdır.

Sarfiyat:

Seramik Yapıştırıcısı Olarak Tüketim

Ürün	Tüketim
CeraBest Epoxy F&F	1,0-1,5 kg/m ²

Derz Dolgusu Olarak Tüketim

Seramik Boyutları	Derz Geniřlięi	Tüketim
10x10 cm	2 mm	0,30 kg/m ²
15x15 cm	3 mm	0,35 kg/m ²
20x20 cm	3 mm	0,40 kg/m ²
25x25 cm	5 mm	0,45 kg/m ²
30x30 cm	6 mm	0,60 kg/m ²

Sarfiyat miktarları teorik değerler olup, uygulama öncesinde sarfiyat kontrollü numune uygulaması yapılmasını tavsiye ederiz.

Ambalaj:

5 kg'lık plastik kovada set halinde.

Depolama:

- Orijinal ambalajlar suya, dona ve ağır hava şartlarına karşı korunmalıdır.
- Ahşap paletler üzerinde, +10°C ile +25°C arasındaki serin, kuru ve nemden arındırılmış ortamda muhafaza edilmelidir.
- Patlamış veya açılmış ambalajlar derhal kapatılmalı ve ilk etapta tüketilmelidir.
- Üst üste en fazla 3 kova istiflenmelidir.
- Yukarıda belirtilmiş olan muhafaza koşullarına uyulması kaydıyla depolama ömrü maksimum 6 aydır.

Güvenlik Önlemleri:

Genel inşaat yapım kuralları ve güvenlik önlemleri gereğince, uygulama esnasında, Genel Hususlarda tanımlı Güvenlik (S) ve Risk (R) kurallarına dikkat edilmelidir.

Uyarı: BOSTİK sadece ürünün kalitesinden sorumlu olup; ürünün nerede ve/veya nasıl kullanılacağına ilişkin öneriler dışında ve/veya hatalı kullanılması durumunda sorumlu tutulamaz. Münferit haller için işlem sonucuyla ilgili bir garanti vermemiz, kullanım olasılıklarının çokluğu ve ürünlerin kontrolümüz altında olmayan depolama ve işlem koşulları nedeniyle mümkün değildir. Gerekli hallerde kullanıcı kendi testlerini yapmalıdır. Yerel düzenlemeler nedeniyle ürün performansları ülkeden ülkeye farklılıklar gösterebilir. İşbu teknik bülten, yenisi oluşturulana kadar geçerlidir. Yenisinin yayınlanmasıyla bundan önceki teknik bültenlerin geçerliliği sona erer. BOSTİK teknolojik gelişmeler doğrultusunda ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Ürünlerin güvenliğiyle ilgili hususlarda, bu bilgileri içeren ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formuna (SDS) başvurulmalıdır.



Akçaburgaz Mh. ALKOP Sit. 1575 Sk. C2 Blok No.5-14 Esenyurt 34555 İst.
Tel. (+90 212) 858 01 26 Fax. (+90 212) 858 01 34
info@bostik.com.tr - www.bostik.com.tr