

Ürün Tanımı:

Çevre dostu kimyasallar ve gri çimento ile hazırlanmış, dayanıklı ve uzun ömürlü, yüksek yapışma mukavemetine sahip, beton veya benzeri kaygan ve pürüzsüz yüzeylerde, gazbeton gibi sıvı emme özelliği yüksek olan yüzeylerde güçlü ve pürüzlü bir alt yüzey oluşturmak yoluyla güvenli bir sıva altı zemini elde etmek ve sıvanın yüzeye daha iyi yapışmasını sağlamak, buna ek olarak sıvanın kuruma süresini dengeleyerek çatlama riskini azaltmak için kullanılan elle veya sıva makinası ile uygulanan, ince taneli serpme harcıdır.

Kullanıldığı Yerler:

- İç ve dış mekânlarda,
- Duvar ve tavanlarda.

Özellikler:

- El ile veya makine ile uygulanır.
- Islak olarak, elle mala ile uygulanır veya trolley ile püskürtülür.
- Yüksek aderanslıdır.
- Ağır hava şatlarına karşı dayanıklıdır.
- Darbelere ve yüke karşı dayanımı yüksektir.
- Plastik kıvamlıdır, kolay uygulanır.
- Pürüzsüz veya sıvı emiciliği fazla olan yüzeylerde sıvanın yapışma gücünü artırır ve sağlıklı kurumasını sağlar.
- Beton, brüt beton, gazbeton, tuğla, sıva ve benzeri yüzeyler üzerinde pürüzlü ve güçlü bir sıva altı zemini oluşturmak için kaba sıva olarak.
- Yüzeyi tamamen örtecek ve ağ gibi saracak şekilde püskürtme harç olarak.
- Kalın kat uygulanmak sureti ile iri taneli kaba sıva olarak.
- Çimento bazlıdır.
- Hidrolik bağlayıcılık özelliğine sahiptir.
- Yanmaz.
- Bayındırlık Poz no: 04.476

Teknik Veriler:

Dmax (mm)	3
Renk	Gri
Uygulanabilir kalınlık (mm)	15
Kuru birim hacim ağırlığı (kg / lt)	1,5 ± 0,2
Islak birim hacim ağırlığı (kg / lt)	2,1 ± 0,2
Çalışma süresi (dakika)	120
Kuruma süresi (saat)	~ 24
Basınç mukavemeti (28 gün) (N / mm ²)	≥ 6
Eğilme mukavemeti (28 gün) (N / mm ²)	≥ 1
Karışım suyu miktarı (40 kg kuru harç için)	7,0 – 8,5 lt
Uygulama için ortam sıcaklığı	+5°C ile +35°C arası
Kaba yığın yoğunluğu (kg/m ³)	1800 ± 300
Basınç dayanımı	CS IV
Bağ dayanımı (N / mm ²)	≥ 0,08
Kılcal su emme	W 0
Su buharı geçirgenlik katsayısı (μ)	≤ 35
Yangına dayanıklılık	A 1

Uyarı: BOSTİK sadece ürünün kalitesinden sorumlu olup; ürünün nerede ve/veya nasıl kullanılacağına ilişkin öneriler dışında ve/veya hatalı kullanılması durumunda sorumlu tutulamaz. Münferit haller için işlem sonucuyla ilgili bir garanti vermemiz, kullanım olasılıklarının çokluğu ve ürünlerin kontrolümüz altında olmayan depolama ve işlem koşulları nedeniyle mümkün değildir. Gerekli hallerde kullanıcı kendi testlerini yapmalıdır. Yerel düzenlemeler nedeniyle ürün performansları ülkeden ülkeye farklılıklar gösterebilir. İşbu teknik bülten, yenisi oluşturulana kadar geçerlidir. Yenisinin yayınlanmasıyla bundan önceki teknik bültenlerin geçerliliği sona erer. BOSTİK teknolojik gelişmeler doğrultusunda ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Ürünlerin güvenliğiyle ilgili hususlarda, bu bilgileri içeren ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formuna (SDS) başvurulmalıdır.



TS EN 998-1/07.2011'e göre sınıflandırılmıştır.

Teknik bilgiler +20°C hava sıcaklığına ve 50% rölatif hava nemi oranına göre elde edilen yaklaşık verilerdir.

Uygulama Öncesi Hazırlık:

- Sıva uygulaması öncesi serpmeye yapılacak yüzey sıva taşıyabilir nitelikte sağlam, hareketsiz, temiz, kir, toz ve pastan arınmış ve yeteri kadar kuru olmalıdır.
- Zayıf ve dayanıksız yüzeyler, beton tozları, çimento artıkları, boya ve macun kalıntıları, kalıp ayırıcı yağlar gibi maddeler yüzeyden temizlenmelidir.

Uygulama:

Meister SH yüzeyi tamamen, % 100 örtecek şekilde uygulanır.

Uygulama Sonrası Bakım:

- Sıva yapılmadan önce en az 2 - 3 gün Meister SH'nin yeterince kuruması ve sertleşmesi beklenmelidir.
- Serpme uygulaması yapılmış yüzeyler ilk günlerde güneş ışığı ile doğrudan temasa, yağmur, don, kuvvetli rüzgâr gibi ağır hava şartlarına ve yüksek sıcaklıklara (+35°C) karşı korunmalıdır.

Sarfiyat:

10 mm kalınlık için, %100 örtücü olma durumunda ~ 9 - 10 kg / m².

Sarfiyat miktarları teorik değerler olup, uygulama öncesinde sarfiyat kontrollü numune uygulaması yapılmasını tavsiye ederiz.

Ambalaj:

40 kg'lık kraft torbada, 1 palette 40 torba (1600 kg / palet).

Depolama:

- Kuru harç torbaları suya, dona ve ağır hava şartlarına karşı korunmalıdır.
- Ahşap paletler üzerinde, +10°C ile +25°C arasındaki serin, kuru ve nemden arındırılmış ortamda muhafaza edilmelidir.
- Patlamış veya açılmış torbalar derhal kapatılmalı ve ilk etapta tüketilmelidir.
- Üst üste en fazla 6 torba istiflenmelidir.
- Yukarıda belirtilmiş olan muhafaza koşullarına uyulması kaydıyla depolama ömrü maksimum 6 aydır.

Güvenlik Önlemleri:

Genel inşaat yapım kuralları ve güvenlik önlemleri gereğince, uygulama esnasında, Genel Hususlarda tanımlı Güvenlik (S) ve Risk (R) kurallarına dikkat edilmelidir.

Uyarı: BOSTİK sadece ürünün kalitesinden sorumlu olup; ürünün nerede ve/veya nasıl kullanılacağına ilişkin öneriler dışında ve/veya hatalı kullanılması durumunda sorumlu tutulamaz. Münferit haller için işlem sonucuyla ilgili bir garanti vermemiz, kullanım olasılıklarının çokluğu ve ürünlerin kontrolümüz altında olmayan depolama ve işlem koşulları nedeniyle mümkün değildir. Gerekli hallerde kullanıcı kendi testlerini yapmalıdır. Yerel düzenlemeler nedeniyle ürün performansları ülkeden ülkeye farklılıklar gösterebilir. İşbu teknik bülten, yenisi oluşturulana kadar geçerlidir. Yenisinin yayınlanmasıyla bundan önceki teknik bültenlerin geçerliliği sona erer. BOSTİK teknolojik gelişmeler doğrultusunda ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Ürünlerin güvenliğiyle ilgili hususlarda, bu bilgileri içeren ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formuna (SDS) başvurulmalıdır.



Akçaburgaz Mh. ALKOP Sit. 1575 Sk. C2 Blok No.5-14 Esenyurt 34555 İst.
Tel. (+90 212) 858 01 26 Fax. (+90 212) 858 01 34
info@bostik.com.tr - www.bostik.com.tr