

PSG – T

Polisülfid Dolgu – Dikey Uygulamalar İçin

Ürün Tanımı:

Bostik PSG – T, jet yakıtlarına ve kimyasallara dayanıklı, Polisülfid esaslı, çift komponentli, dar ve geniş derzlemelerde kullanıma uygun, tiksotropik özellikte, düşeyde akma yapmayan, duvar derzlerinde kullanıma uygun sızdırmazlık malzemesidir.

Kullanıldığı Yerler:

- Benzin istasyonları,
- Araba yıkama yerleri,
- Enerji santrallerinde,
- Otoyol ve köprülerde,
- Havaalanları,
- Kimyasal boşaltım alanları ve kimyasallara maruz kalabilecek her türlü alanlar (fabrikalar).

Özellikler:

- İki bileşenli, solventsiz bir sızdırmazlık malzemesidir.
- Tiksotropiktir, düşeyde akma yapmaz.
- Düşey duvar derzlerinde kullanıma uygundur
- Kimyasallara (jet yakıt, teknik yağ, akaryakıt, biodizel yakıt, inceltirilmiş anorganik asit ve çözeltilere) ve tuza karşı dirençlidir.
- Yaşlanmaya, hava şartlarına ve UV ışınlarına dayanıklıdır.
- Uygulamadan yaklaşık 24 saat sonra hava şartlarından etkilenmez. (20°C'de)

Teknik Veriler:

Renk	
- A komponent	Krem
- B komponent	Siyah
Sertlik, Shore A	> 25
Yoğunluk gr/cm ³	
- A komponent	1,58 ± 0,02
- B komponent	1,58 ± 0,02
Çekme mukavemeti (N/mm ²)	> 8
Kullanma zamanı (23°C 50 Rh)	30 - 80 dakika
Yüzey kuruması (23°C 50 Rh)	≤ 2 saat
Kürleşme zamanı (23°C 50 Rh)	≤ 6 saat

Uygulama Öncesi Hazırlık:

- Uygulama yapılacak yüzeyler, temiz, kuru, yağ ve tozdan arındırılmış olmalıdır.
- Uygulama yapılacak derz içerisine polisülfid dolgunun alt yüzeye yapışmasını engellemek için polietilen fitil kullanılmalıdır.
- Emici yüzeylerde PSG-PP, emici olmayan parlak yüzeylerde PSG-MP astar kullanılmalıdır.
- Bostik PSG - T iki bileşenden oluşmaktadır. A Bileşeni, ile B Bileşeni homojen hale gelinceye kadar karıştırılır.
- **Dikkat:** Karıştırma yaparken A ve B Bileşenlerinin AYNI ŞARJ NUMARASI'nı taşıması hususuna dikkat edilmelidir.

Uygulama:

- Basit ve küçük tatbikatlarda hazırlanan karışım ağızdan dolma pompa - tabanca ve bir spatula yardımı ile uygulanabilir.
- Büyük çaplı uygulamalarda ise genellikle dozaj ayarı yapılabilen makineler kullanılır.

Uyarı: BOSTİK sadece ürünün kalitesinden sorumlu olup; ürünün nerede ve/veya nasıl kullanılacağına ilişkin öneriler dışında ve/veya hatalı kullanılması durumunda sorumlu tutulamaz. Münferit haller için işlem sonucuyla ilgili bir garanti vermemiz, kullanım olasılıklarının çokluğu ve ürünlerin kontrolümüz altında olmayan depolama ve işlem koşulları nedeniyle mümkün değildir. Gerekli hallerde kullanıcı kendi testlerini yapmalıdır. Yerel düzenlemeler nedeniyle ürün performansları ülkeden ülkeye farklılıklar gösterebilir. İşbu teknik bülten, yenisi oluşturulana kadar geçerlidir. Yenisinin yayınlanmasıyla bundan önceki teknik bültenlerin geçerliliği sona erer. BOSTİK teknolojik gelişmeler doğrultusunda ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Ürünlerin güvenliğiyle ilgili hususlarda, bu bilgileri içeren ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formuna (SDS) başvurulmalıdır.



Akçaburgaz Mh. ALKOP Sit. 1575 Sk. C2 Blok No.5-14 Esenyurt 34555 İst.
Tel. (+90 212) 858 01 26 Fax. (+90 212) 858 01 34
info@bostik.com.tr - www.bostik.com.tr

Uygulama Sonrası Temizlik:

Bulaşan yerler ve kullanılan aletler, 10 dk içinde sanayi benzini (white spirit) veya alkolle temizlenmelidir.

Sarfiyat :

Kullanım miktarı fuga boyutlarına göre değişir.

Fuga Genişliği mm	Fuga Derinliği mm	Sarfiyat gr/m
5	5	40
10	5	160
20	10	350
30	15	755
40	20	1350
50	25	2000

Ambalaj:

(5 kg A + 0,5 kg B): 5,5 kg / teneke set

(20 kg A + 2 kg B) : 22 kg / teneke set

Depolama:

- Suya, dona ve ağır hava şartlarına karşı korunmalıdır.
- Ahşap paletler üzerinde, serin ve kuru halde muhafaza edilmelidir.
- Ambalajı açılmış ürünler derhal tüketilmelidir.
- Üst üste en fazla 3 teneke istiflenmelidir.
- Yukarıda belirtilmiş olan muhafaza koşullarına uyulması kaydıyla depolama ömrü maksimum 6 aydır.

Güvenlik Önlemleri:

Genel inşaat yapım kuralları ve güvenlik önlemleri gereğince, uygulama esnasında, Genel Hususlarda tanımlı Güvenlik (S) ve Risk (R) kurallarına dikkat edilmelidir.

Uyarı: BOSTİK sadece ürünün kalitesinden sorumlu olup; ürünün nerede ve/veya nasıl kullanılacağına ilişkin öneriler dışında ve/veya hatalı kullanılması durumunda sorumlu tutulamaz. Münferit haller için işlem sonucuyla ilgili bir garanti vermemiz, kullanım olasılıklarının çokluğu ve ürünlerin kontrolümüz altında olmayan depolama ve işlem koşulları nedeniyle mümkün değildir. Gerekli hallerde kullanıcı kendi testlerini yapmalıdır. Yerel düzenlemeler nedeniyle ürün performansları ülkeden ülkeye farklılıklar gösterebilir. İşbu teknik bülten, yenisi oluşturulana kadar geçerlidir. Yenisinin yayınlanmasıyla bundan önceki teknik bültenlerin geçerliliği sona erer. BOSTİK teknolojik gelişmeler doğrultusunda ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Ürünlerin güvenliğiyle ilgili hususlarda, bu bilgileri içeren ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formuna (SDS) başvurulmalıdır.



Akçaburgaz Mh. ALKOP Sit. 1575 Sk. C2 Blok No.5-14 Esenyurt 34555 İst.
Tel. (+90 212) 858 01 26 Fax. (+90 212) 858 01 34
info@bostik.com.tr - www.bostik.com.tr