

RenoGrund PU Rapid

MS Polimer Hibrid Kaplama Astarı

Ürün Tanımı:

Beton ile çimento, kalsiyum sülfat şaplar gibi emici veya emici olmayan alt yüzeyler için tek bileşenli solventsiz astardır. Üç kat sürüldüğünde kılcal biçimde artan nemin veya nem içeriğinin azami %4,5 cm'ye kadar kalıcı olarak önlenmesine ilişkin rutubete dayanıklı alt yüzeylere de uygundur. Kılcal biçimde artan nemin önlenmesine ilişkin olarak kalsiyum sülfat şaplar ile yerden ısıtma sistemleri üzerindeki şaplarda uygun değildir.

Kullanıldığı Yerler:

- Emici yüzeylerde,
- Beton, sıva vb mineral esaslı yüzeylerde,

Özellikler:

- Tek bileşenlidir.
- Solventsizdir.
- Kokusuzdur.
- Yüksek derecede yapışma gücü vardır.
- Bayındırlık Poz no: 04.613/8-g

Teknik Veriler:

Renk	Kızıl kahverengi
Birim hacim ağırlığı	1,2 ± 0,2
Viskozite (cp)	~4
Tam kuruma süresi (saat)	1-2
Yerden ısıtma kaloriferi için uygunluk	Astarlama olarak : evet

Rutubet önleyici olarak: ısıtılmış çimento şapları üzerinde parkelerin yapıştırılmasında sadece azami %3 cm'ye kadar olan nem içeriği. Broşürlere ve Alman İnşaat Sektörü Merkez Birliği ek uyarılarına dikkat edin.

Teknik bilgiler, +20°C hava sıcaklığına ve 50% rölatif hava nemi oranına göre elde edilen yaklaşık verilerdir.

Uygulama Öncesi Hazırlık:

- Alt yüzeyler düz, temiz, çatlaklardan arındırılmış ve kendisini taşıyabilecek sağlamlıkta olmalıdır.
- Mevcut kurallar çerçevesinde negatif su basıncına karşı önlemler alınmış olmalıdır.
- Kalsiyum sülfat esaslı şaplar mekanik yolla önceden hazırlanmalı ve özenli biçimde elektrik süpürgesi ile temizlenmelidir. Şap üreticilerinin talimatlarına uyulmalıdır.
- Astarlar, standart olmayan yüzeyleri "döşemeye hazır" konuma getirmezler. Aksine uygun alt zeminler üzerine kullanılacak kaplama ürünleriyle birlikte optimum sonuçları elde etmek için kullanılırlar.

Uygulama:

- Bostik Renoground PU Rapid düzgün biçimde alt yüzeye uygulanmalıdır, fakat bu süre zarfında bir su birikintisinin oluşumu engellenmelidir.
- Uygulama işlemi dişli mala veya kadife bir rulo ile gerçekleşir. Optimum bir alt yüzey astarlaması veya dolgu amaçlı kapalı bir astarlama filmi elde etmek için malayla sürme işlemi yapılırsa sonradan herhangi bir rulo ile işlem yapılmamalıdır.
- Rutubet önleyici olarak Bostik Renoground PU Rapid üç kez uygulanmalıdır. Her sürme işleminden sonra 4 ile 6 saatten az olmamak kaydıyla 24 saatten önce bir kuruma süresi gereklidir.
- Bir sonraki sürme işlemi, bir önceki sürme işleminin sürme yönünün enine yönünde gerçekleşmelidir. Ardından, bir sonraki işlemlerde kaygan olmayan alt yüzey sağlamak için de üçüncü sürme işleminin henüz ıslak olan üst yüzeyine kuru kumlar (örneğin Bostik QS) eşit biçimde serpiştirilmelidir.

Uyarı: BOSTİK sadece ürünün kalitesinden sorumlu olup; ürünün nerede ve/veya nasıl kullanılacağına ilişkin öneriler dışında ve/veya hatalı kullanılması durumunda sorumlu tutulamaz. Münferit haller için işlem sonucuyla ilgili bir garanti vermemiz, kullanım olasılıklarının çokluğu ve ürünlerin kontrolümüz altında olmayan depolama ve işlem koşulları nedeniyle mümkün değildir. Gerekli hallerde kullanıcı kendi testlerini yapmalıdır. Yerel düzenlemeler nedeniyle ürün performansları ülkeden ülkeye farklılıklar gösterebilir. İşbu teknik bülten, yenisi oluşturulana kadar geçerlidir. Yeninin yayınlanmasıyla bundan önceki teknik bültenlerin geçerliliği sona erer. BOSTİK teknolojik gelişmeler doğrultusunda ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Ürünlerin güvenliğiyle ilgili hususlarda, bu bilgileri içeren ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formuna (SDS) başvurulmalıdır.



Akçaburgaz Mh. ALKOP Sit. 1575 Sk. C2 Blok No.5-14 Esenyurt 34555 İst.
Tel. (+90 212) 858 01 26 Fax. (+90 212) 858 01 34
info@bostik.com.tr - www.bostik.com.tr

- Arta kalan kuru kum, astarlama veya rutubet önlemeye ilişkin sürme işleminin bitiminin ardından, en erken 8 ile 12 saat sonrasında elektrik süpürgesiyle temizlenmeli veya süpürge ile süpürülmelidir. Eğer daha başka uygulama gerekli değilse, Bostik Renoground PU Rapid üzerinde son katın sürme işleminden sonra 24 saat içinde bir sonraki işlem direkt olarak uygulanabilir.

Sarfiyat:

Astarlama olarak yaklaşık 0,150 kg / m².

Rutubet önleyici olarak yaklaşık 0,25 - 0,30 kg / m².

Sarfiyat miktarları teorik değerler olup, uygulama öncesinde sarfiyat kontrollü numune uygulaması yapılmasını tavsiye ederiz.

Ambalaj:

11 kg'lık plastik bidonda.

Depolama:

- Suya, dona ve ağır hava şartlarına karşı korunmalıdır.
- Ahşap paletler üzerinde, +10°C ile +25°C arasındaki serin, kuru ve nemden arındırılmış ortamda muhafaza edilmelidir.
- Patlamış veya açılmış ambalajlar derhal kapatılmalı ve ilk etapta tüketilmelidir.
- Üst üste en fazla 3 bidon istiflenmelidir.
- Yukarıda belirtilmiş olan muhafaza koşullarına uyulması kaydıyla depolama ömrü maksimum 6 aydır.

Güvenlik Önlemleri:

Genel inşaat yapım kuralları ve güvenlik önlemleri gereğince, uygulama esnasında, Genel Hususlarda tanımlı Güvenlik (S) ve Risk (R) kurallarına dikkat edilmelidir.

Uyarı: BOSTİK sadece ürünün kalitesinden sorumlu olup; ürünün nerede ve/veya nasıl kullanılacağına ilişkin öneriler dışında ve/veya hatalı kullanılması durumunda sorumlu tutulamaz. Münferit haller için işlem sonucuyla ilgili bir garanti vermemiz, kullanım olasılıklarının çokluğu ve ürünlerin kontrolümüz altında olmayan depolama ve işlem koşulları nedeniyle mümkün değildir. Gerekli hallerde kullanıcı kendi testlerini yapmalıdır. Yerel düzenlemeler nedeniyle ürün performansları ülkeden ülkeye farklılıklar gösterebilir. İşbu teknik bülten, yenisi oluşturulana kadar geçerlidir. Yenisinin yayınlanmasıyla bundan önceki teknik bültenlerin geçerliliği sona erer. BOSTİK teknolojik gelişmeler doğrultusunda ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Ürünlerin güvenliğiyle ilgili hususlarda, bu bilgileri içeren ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formuna (SDS) başvurulmalıdır.



Akçaburgaz Mh. ALKOP Sit. 1575 Sk. C2 Blok No.5-14 Esenyurt 34555 İst.
Tel. (+90 212) 858 01 26 Fax. (+90 212) 858 01 34
info@bostik.com.tr - www.bostik.com.tr